

APPLICATION DATA SHEET

BLACKFAST 833 ONTWATERINGSOLIE MEDIUM

GEBRUIK

Gebruik zoals geleverd.

TOEPASSING

Na het zwarten onmiddellijk in het water spoelen, het gezwarte onderdeel wordt na het spoelen ondergedompeld in de tank 833 ontwatering olie gedurende 10 minuten. Daarna worden de onderdelen op een uitlek bord geplaatst om te drogen gedurende 45 minuten. Deze procedure zorgt ervoor dat het water verwijderd wordt uit het oppervlak van de onderdelen en geeft een beschermende anti corrosieve laag over de zwarte coating. Zorg dat de ondergedompeelde component boven het water blijft dat zich in de bodem van de tank ophopen kan. Dit water moet periodiek worden afgevoerd. Onderdelen, vooral die met blinde gaten, draad of poreuze oppervlakken moeten gedraaid of geschud worden in de ontwatering olie om ervoor te zorgen dat al het water verwijderd wordt. Grotere vlakke oppervlakken moeten verticaal gedompeld worden om het water er gemakkelijk te van laten aflopen.

TANK ONDERHOUD

Regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat de ontwatering olie haar efficiëntie blijft behouden, controleer regelmatig behandelde onderdelen op strepen, verkleuring of roest ontwikkeling. Een tank dat continu in gebruik is kan damp extractie veroorzaken.

Houd de tank gesloten als de installatie niet in gebruik is om dampen van witspiritus te voorkomen.

VEILIGHEID

DATA SHEET

Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 833 is een deel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

OCTOBER 2002