

APPLICATION DATA SHEET

BLACKFAST 182 ZWARTPASTA VOOR IJZER/STAAL

GEBRUIK

Gebruik zoals geleverd.

TOEPASSING

Zorg ervoor dat het oppervlak van het te behandelen onderdeel fysiek en chemisch schoon is. Verwijder alle resten van olie, vet en vuil (gebruik Blackfast 716 koud ontvetter). Verwijder tevens alle resten van roest en walshuid. Spoel het onderdeel daarna met water.

Breng de Blackfast zwartpasta direct aan op het natte oppervlak en laat dat 5-10 minuten intrekken. Veeg het daarna schoon met een vochtige doek of spoel het onderdeel schoon met water. Als het oppervlak niet geheel zwart of niet egaal zwart is, herhaal de behandeling. Dompel het onderdeel daarna in een ontwateringsolie (gebruik Blackfast 925) om het onderdeel tegen corrosie te beschermen. Of smeer het oppervlak met deze olie in. Als de zwartpasta tijdens langdurige opslag begint te schiften, dient u de pasta goed te roeren en het daarna even laten rusten voor gebruik.

PRODUKT VEILIGHEID

INFORMATIEBLAD

Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 182 Is een onderdeel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

Blackfast Chemicals blijft de kwaliteit en werking van alle Blackfast producten verbeteren en behoudt het recht op het wijzigen van de productformules zonder voorafgaande kennisgeving.

AUGUSTUS 2015

Blackfast Nederland – Tilburgseweg 212 – 4817 BJ Breda - Tel: 076 7850768