

# APPLICATION DATA SHEET

## BLACKFAST 833 ONTWATERINGSOLIE MEDIUM

### GEBRUIK

Gebruik zoals geleverd.

### TOEPASSING

Na het zwartten onmiddellijk in het water spoelen, het gezwarte onderdeel wordt na het spoelen ondergedompeld in de tank 833 ontwatering olie gedurende 10 minuten. Daarna worden de onderdelen op een uitlek bord geplaatst om gedurende 45 minuten te drogen. Deze procedure zorgt ervoor dat het water verwijderd wordt uit het oppervlak van de onderdelen en geeft een beschermende anti corrosieve laag over de zwarte coating. Zorg dat het ondergedompelde component boven het water blijft dat zich in de bodem van de tank kan ophopen. Dit water moet periodiek worden afgevoerd. Onderdelen, vooral die met blinde gaten, draad of poreuze oppervlakken moeten gedraaid of geschud worden in de ontwatering olie om ervoor te zorgen dat al het water verwijderd wordt. Grotere vlakke oppervlakken moeten verticaal gedompeld worden om het water er gemakkelijk te van laten aflopen.

### TANK ONDERHOUD

Regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat de ontwatering olie haar efficiëntie blijft behouden. Controleer de behandelde onderdelen op strepen, verkleuring of roest ontwikkeling. Dit duidt op dat de olie aangevuld/ververst moet worden.

Houd de tank gesloten als de installatie niet in gebruik is om dampen van witspiritus te voorkomen. Een tank die continu in gebruik is, heeft een wasemkap nodig.

### PRODUKT VEILIGHEID

#### INFORMATIEBLAD

Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 833 is een onderdeel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

Blackfast Chemicals blijft de kwaliteit en werking van alle Blackfast producten verbeteren en behoudt het recht op het wijzigen van de productformules zonder voorafgaande kennisgeving.

AUGUSTUS 2015

Blackfast Nederland – Tilburgseweg 212 – 4817 BJ Breda - Tel: 076 7850768