

APPLICATION DATA SHEET

BLACKFAST 925

WATER-BASIS CORROSIEWEREND - MEDIUM

GEBRUIK

Gebruik met een verdunning van 15-20% afhankelijk van de gewenste corrosie bescherming. Vul een stalen/RVS tank met drie kwart warm water en voeg Blackfast 925 langzaam toe terwijl beheerst geroerd wordt.

TOEPASSING

Nadat de onderdelen vanuit het zwartbad met water gespoeld zijn, worden de onderdelen gedurende 15 minuten in een korf in de tank met Blackfast 925 gedompeld. Of de individueel opgehangen onderdelen worden 5 minuten in Blackfast 925 gedompeld. Schudt kleine onderdelen of onderdelen met lastige vormen voorzichtig door de vloeistof. Daarna worden de onderdelen op een uitlek bord geplaatst.

Om de droogtijd te verkorten en de kwaliteit van corrosiebescherming te verbeteren, breng het bad op 35-40°C. Laat de onderdelen 45 minuten drogen voordat zij in gebruik genomen worden.

De oplossing moet tijdens gebruik in beweging zijn.

TANK ONDERHOUD

Het badniveau moet elke dag bijgevuld worden ter voorkoming van waterverlies als gevolg van verdamping. Zorg dat de deksel bij geen gebruik altijd op de tank zit. In hard water gebieden zal de levensduur van het bad verlengd worden bij gebruik van gedemineraliseerd water. Stroperig schuim moet regelmatig verwijderd worden.

De operationele levensduur van het bad wordt bepaald door de hoeveelheid verwerkte onderdelen. Het is belangrijk goed met water te spoelen tussen het zwart bad en het oliebad, want een "overgeheveld zwartoplossing" zal de werking van het 925 bad aanzienlijk verkorten.

Toevoeging van nieuw Blackfast 925 d.m.v. een pre-mix van geconcentreerde oplossing van gelijke delen warm water en BF 925. Voeg deze oplossing al roerend aan de tank toe. Houdbaarheid van de oplossing van het concentraat bij omgevingstemperatuur: 1 jaar

PRODUKT VEILIGHEID INFORMATIEBLAD

Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 925 is een onderdeel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

Blackfast Chemicals blijft de kwaliteit en werking van alle Blackfast producten verbeteren en behoudt het recht op het wijzigen van de productformules zonder voorafgaande kennisgeving.

AUGUSTUS 2015

Blackfast Nederland – Tilburgseweg 212 – 4817 BJ Breda - Tel: 076 7850768